

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 1 099 726 A2**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
16.05.2001 Patentblatt 2001/20

(51) Int Cl.7: **C08L 61/28**

(21) Anmeldenummer: **00122572.1**

(22) Anmeldetag: **17.10.2000**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: **11.11.1999 DE 19954189**

(71) Anmelder: **BASF AKTIENGESELLSCHAFT**
67056 Ludwigshafen (DE)

(72) Erfinder:
• **Biedermann, Norbert, Dr.**
67251 Freinsheim (DE)

- **Scherr, Günter, Dr.**
67065 Ludwigshafen (DE)
- **Jäckh, Christof, Dr.**
69120 Heidelberg (DE)
- **Decher, Jakob**
67240 Bobenheim-Roxheim (DE)
- **Andre, Valerie, Dr.**
67550 Worms (DE)
- **Schnurr, Werner, Dr.**
67273 Herxheim am Berg (DE)
- **Hennig, Ingolf, Dr.**
68809 Neulussheim (DE)

(54) **Melaminharzdispersionen**

(57) Wässrige Melaminharzdispersionen enthaltend als diskontinuierliche Phase ein Melaminharz, welches

mit einer Kombination aus einem kationischen Schutzkolloid und einem anionischen Schutzkolloid stabilisiert ist.

EP 1 099 726 A2

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft wässrige Melaminharzdispersionen enthaltend als diskontinuierliche Phase ein Melaminharz, welches mit einer Kombination aus einem kationischen Schutzkolloid und einem anionischen Schutz-

[0002] Weiterhin betrifft die Erfindung Zubereitungen, die diese Dispersionen enthalten, Dekorfolien, die mit diesen Zubereitungen beschichtet sind, Holzwerkstoffe, die mit diesen Dekorfolien beschichtet sind sowie Verfahren zur Herstellung der Melaminharzdispersionen, Dekorfolien und beschichteten Holzwerkstoffen.

[0003] Melaminharzlösungen aus Melamin und Formaldehyd sind allgemein bekannt, beispielsweise aus Kunststoff-Handbuch, 2. Auflage, 1988, Band 10, S. 41 bis 49.

[0004] Häufig stellt man aus ihnen durch Imprägnierung und Beschichtung von Papier Melaminharzfolien her, die u. a. zur Beschichtung von Holzwerkstoffen in der Möbelindustrie Verwendung finden.

[0005] An die Melaminharze und an die daraus hergestellten Produkte werden von der verarbeitenden Industrie und den Endverbrauchern verschiedene Anforderungen gestellt, was die Verarbeitungs- als auch was die End Eigenschaften der Melaminharze und daraus hergestellten Produkte betrifft.

[0006] Nach dem Stand der Technik wird eine Bahn eines Dekorpapiers in eine ein- oder zweistufigen Verfahren mit einem Melaminharzkon- densat imprägniert, getrocknet und anschließend unter Druck und Hitzeeinwirkung auf eine Trägerplatte laminiert. Beim einstufigen Verfahren sind das das Papier füllende und die versiegelnde Oberfläche bildende Harz identisch. Beim zweistufigen Imprägnierverfahren wird zunächst das Dekorpapier mit 50-100 % Festharz (bezogen auf das Papiergewicht) gefüllt und nach optionaler Vortrocknung weiteres Harz durch Tauchen, Rakeln oder Streichen auf die Ober- und/oder Unterseite der Papierbahn aufgebracht. Hierdurch ist es möglich, unterschiedliche Tränkhärzqualitäten in beiden Imprägnierstufen zu verwenden. Zur Füllung der Papierbahn werden vorzugsweise billigere Harnstoff-Formaldehyd-Tränkhärze oder Mischungen aus Harnstoff-Formaldehyd- und Melamin-Formaldehyd-Tränkhärzen eingesetzt. Die für die Produkteigenschaften maßgebliche Deckschicht besteht vorzugsweise aus reinem Melaminharz.

[0007] Was die Verarbeitbarkeit der Melaminharze betrifft, so wird insbesondere gewünscht, daß die Melaminharze auch nach längerer Lagerung gut wasserverdünnbar sind, d.h. sie sollen beim Verdünnen mit Wasser keine klebriges Koagulat bilden. Eine gute Wasserverdünnbarkeit ist wichtig, weil diese Eigenschaft Bedingung für ein leichtes Reinigen von Transportbehältern und Verarbeitungsmaschinen ist. Weiterhin wird gewünscht, daß die Melaminharze beim Trocknen der imprägnierten Papierbahn keine Haut bilden. Eine vorzeitiges Verfilmen der Harzoberfläche bzw. eine Hautbildung ist deshalb nachteilig, weil dadurch der weitere Trocknungsprozeß behindert und die Trocknungsgeschwindigkeit reduziert wird. Für die Verarbeiter ist jedoch eine möglichst schnelle Trocknung und damit hohe Produktivität von hohem Interesse.

[0008] Was die Gebrauchseigenschaften der mit den Melaminharzen hergestellten Folien betrifft, so sollen diese eine gewisse Elastizität aufweisen, damit sich mit ihnen auch strukturierte und profilierte Flächen von Holzwerkstoffteilen beschichten lassen, ohne daß es zu einer Rißbildung in den aufgepreßten Folien kommt. Außerdem soll die Elastizität groß genug sein, damit Quells- und Schwindvorgänge im Holzwerkstoff, wie sie beispielsweise bei der Veränderung des Raumklimas auftreten können, ebenfalls nicht zu einer Oberflächenrißbildung führen. Neben einer solchen Rißbeständigkeit sollen die aufgepreßten Melaminharzfolien zusätzlich gegen Feuchtigkeit und insbesondere Wasserdampf unempfindlich sein.

[0009] Zudem sollen die Oberflächenbeschichtungen einen möglichst brillanten Farbeindruck vermitteln. Dem steht jedoch häufig entgegen, daß die zur Imprägnierung der Dekorpapiere eingesetzten Harze beim Aushärten vergrauen und zur Ausbildung von weißen Ausblühungen neigen und so den Farbeffekt von farbig bedruckten oder eingefärbten Dekorpapieren dämpfen. Dies tritt insbesondere bei schwarzen Dekorpapieren in Erscheinung, die dann häufig nicht mehr den gewünschten "Schwarzgrad" aufweisen.

[0010] Weiterhin wird von den Möbelherstellern gefordert, daß die mit den Melaminharzen hergestellten Imprägnate beim Aufpressen auf Möbelteile hochglänzende Oberflächen bilden.

[0011] Die aus dem Stand der Technik bekannten Melaminharz Lösungen vermögen dieses Anforderungsprofil im allgemeinen bereits recht gut zu erfüllen. Allerdings erscheinen diese Harzlösungen was die Wasserverdünnbarkeit nach Lagerung betrifft, noch verbesserungsbedürftig. Weiterhin wird als nachteilig angesehen, daß die Harzlösungen nach dem Auftragen auf das zu beschichtende Dekorpapier vorzeitig verfilmen, was zur Beeinträchtigung des Trocknungsvorganges in Form von Blasen- oder Staubbildung bzw. reduzierten Maschinengeschwindigkeiten und Störungen der Folienoberflächen führen kann.

[0012] Weiterhin sind aus dem Stand der Technik wässrige Dispersionen von Melaminharzen, die bereits vollständig oder teilweise ausgehärtet sind, bekannt.

[0013] Ein ähnliches Verfahren zur Herstellung von Benzoguanamin-Melamin-Formaldehyd Partikeln beschreibt die US 3,945,980. Hier wird das Aminoharzvorkondensat bis zur Überschreitung seiner Wasser-verträglichkeitsgrenze unter Beigabe von Polyvinylalkohol verdünnt und thermisch und sauer gehärtet.

[0014] Weiterhin wird die Herstellung von Melaminharzpartikeln in den europäischen Patentschriften EP 0 415 273 und EP 0 363 752 beschrieben. Als Ausgangsmaterial wird hier ein methanolverether-tes Melaminharz eingesetzt und in Anwesenheit eines sulfonsäurehaltigen Polymers sauer und thermisch bei Konzentrationen von ca. 7 % vernetzt. Diese Melaminharze sind zur Herstellung von Dekorfolien praktisch ungeeignet, da sie bei der Herstellung der Folien oder der beschichteten Holzwerkstoffe Methanol freisetzen, was aus Gründen der Arbeitshygiene inakzeptabel ist.

[0015] Ähnliche Verfahren wie die obigen sind in DD 224 602, JP 11021355, SU 441 272, JP 62068811, DD 248803 und DE 3 628 244 beschrieben. In allen Fällen bilden sich voll gehärtete, unschmelzbare und unlösliche Duroplastpulver unterschiedlichster Korngröße, die als Kalbriermaterial, Pigment, Rheologiemodifikator, Füller, Flammschutzmittel und Mattierungsmittel empfohlen werden. Die Raum-Zeit-Ausbeuten sind in allen Fällen unbefriedigend und die Teilchengrößen sind bedingt durch den Einsatz der beschriebenen Schutzkolloidsysteme zum Teil stark streuend.

[0016] Die Herstellung von Melaminharzpartikeln ist weiterhin aus der US 3,428,607 bekannt. Es wird die Herstellung ausgehärteter Melaminharzpartikel durch Einrühren eines MF-Vorkondensates in eine wässrige Lösung von Schutzkolloiden wie Carboxymethylcellulose, Gelatine, agar-agar, Stärke oder Alginate bei Melaminharzkonzentrationen von 0,01 %-10 % und Reaktion bei pH: 6-8 und Siedetemperatur des Lösungsmittels beschrieben.

[0017] Aus der US 5344704 sind wässrige Mischungen, die vorgehärtete Melaminharzpartikel sowie ein weiteres Bindemittel (z.B. Na-Algii nat oder mikrokristalline Cellulose) enthalten, bekannt. Durch Imprägnierung oder Beschichtung von Dekorpapieren mit dieser Mischung, Trocknung, Imprägnierung mit Melaminharzlösungen und anschließendes Aushärten werden hieraus Folien hergestellt, die zur Oberflächenbeschichtung eingesetzt werden. Diese Mischungen werden hergestellt, indem man ein Melaminharz teilweise oder ganz aushärtet und anschließend auf eine mittlere Teilchengröße von ca. 50 µm mahlt und zusammen mit einem Schutzkolloid in Wasser oder einer Melaminharzlösung dispergiert. Nachteilig an diesem Verfahren ist insbesondere, daß die Dispersionen wegen der Größe der Harzpartikel rasch koagulieren. Zudem ist das Mahlen des teilgehärteten Harzes technisch aufwendig.

[0018] Die WO 97/07152 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von wässrigen Dispersionen, die vollständig oder teilweise ausgehärtete Melaminharze enthalten. Hierzu wird eine wässrige Melaminharzlösung mit einer wässrigen Suspension eines wasserunlöslichen Schutzkolloids, z.B. mikrokristalline Cellulose versetzt, wobei das Melaminharz durch Überschreitung seiner Löslichkeitsgrenze ausfällt und eine stabile Dispersion entsteht. Diese Mischung wird anschließend gegebenenfalls weiter umgesetzt, damit das Melaminharz den gewünschten Härtegrad erreicht. Die auf diese Weise gewonnenen Melaminharzteilen weisen eine mittlere Teilchengröße von unter 1 µm bis 700 µm auf. Es wird weiterhin darauf hingewiesen, daß Seifen und übliche wasserlösliche Schutzkolloide zur Herstellung geeigneter Melaminharzpartikel nicht geeignet seien, da dies im Falle der Seifen zu technischen Problemen bei der Herstellung der Melaminharzdispersionen und im Falle der Schutzkolloide zu feinteiligen, in ihrer Größe uneinheitlichen Dispersionen führt. Die mit wasserunlöslichen Schutzkolloiden wie mikrokristalliner Cellulose stabilisierten Melaminharzdispersionen weisen hingegen den Nachteil auf, daß sie nur mit geringen Feststoffgehalten unter 40% hergestellt werden können, da die eingesetzte mikrokristalline Cellulose bereits ab einer Konzentration von 3% zur Bildung eines thixotropen Gels führt. Bei Konzentrationen von mehr als 40% bezogen auf die Summe aus Melamin und Formaldehyd läßt sich mit mikrokristalliner Cellulose keine feinteilige Dispersion mit Teilchengrößen unter 30 µm mehr herstellen. Mikrokristalline Cellulose ist zudem als teurerer Einsatzstoff bekannt.

[0019] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung bestand also darin, Melaminharzdispersionen bereitzustellen, die die Nachteile des Standes der Technik nicht aufweisen und insbesondere die Herstellung von Folien mit überlegenen Oberflächeneigenschaften wie Glanz, Geschlossenheit ermöglichen.

[0020] Demgemäß wurden die eingangs definierten Melaminharz Dispersionen, Zubereitungen, Dekorfolien und Holzwerkstoffe, sowie Verfahren zu deren Herstellung gefunden.

[0021] Die erfindungsgemäßen Melaminharzdispersionen werden im allgemeinen hergestellt aus

a) Melamin

b) pro Mol Melamin 1,3 bis 3,0 mol Formaldehyd

c) gegebenenfalls pro Mol Melamin bis 0,5 mol Harnstoff und

d) gegebenenfalls pro Mol Melamin 0,01 bis 0,3 mol einer sonstigen Verbindung, die fähig ist, mit Formaldehyd in einer Polykondensationsreaktion zu reagieren.

[0022] Das Melamin (Komponente a) wird üblicherweise in fester Form eingesetzt.

[0023] Der Formaldehyd (Komponente b) wird bevorzugt in Form einer 30 bis 50 gew.-%igen wässrigen Lösung oder in Form von Paraformaldehyd eingesetzt.

[0024] Der Harnstoff (Komponente c) wird ebenfalls fest, in Form einer wässrigen Lösung oder in Form eines Vorkondensates mit dem Formaldehyd eingesetzt.

[0025] Als Komponenten (d) kommen vor allem solche in Betracht, die gegebenenfalls zusammen mit Formaldehyd bei der Herstellung von Aminoplastharzen eingesetzt werden (vgl. Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie, 4. Auflage, Band 7, S. 403 bis 422), also z.B. Dicyandiamid und Guanamine wie Benzoguanamin und Acetoguanamin. Bisguanamine wie Adipo-, Glutaro- oder Methylolglutarobisguanamin sowie Verbindungen, welche mehrere, z.B. kondensierte Aminotriazin Kerne enthalten, sind ebenfalls geeignet.

[0026] Als Elastifizierungsmittel (Komponente e) kommen folgende Einsatzstoffe in Betracht:

- ein- oder mehrwertige Alkohole, z.B. tert-Butanol, Ethylenglykol, Diethylenglykol, Triethylenglykol, Polyethylenglykole, Butandiole, Pentandiole, Hexandiole, Trimethylolpropan, Neopentylglycol und Sorbitol
- Aminoalkohole, z.B. Ethanolamin, Diethanolamin und Triethanolamin
- Amide und Lactame, z.B. Formamid, Methylformamid, Dimethylformamid, Harnstoff, Methylharnstoffe, cyclische Harnstoffe, Thioharnstoff, Polyharnstoffe, C3- bis C9-Lactame
- Ethanolamide, z.B. Ameisensäureethanolamid, Essigsäureethanolamid, Trishydroxyethylisocyanurat-Hydroxyethylharnstoff
- die vorgenannten Verbindungen in ethoxylierter Form, wobei diese Verbindungen im Mittel bevorzugt 1 bis 20 Ethylenoxideinheiten tragen, insbesondere zählen hierzu ethoxyliertes Caprolactam, ethoxyliertes Oligo- oder Polycaprolactam mit im Mittel 1 bis 10 Ethylenoxideinheiten pro Caprolactameinheit und ferner ethoxyliertes Melamin
- 2-(5-Hydroxy-3-oxapentylamin)-1,3,5-triazin, 2,4-Di-(5-hydroxy-3-oxapentylamin)-1,3,5-triazin, 2,4,6-Tris-(5-hydroxy-3-oxapentylamin)-1,3,5-triazin (THOM) oder Gemische dieser Verbindungen (HOM) und
- ferner die in der EP-A-800543 genannten Elastifizierungsmittel.

[0027] Als kationisches Schutzkolloid kommen insbesondere kationische Stärke, quaterniertes Polyvinylimidazol bzw. seine Mischpolymerisate mit z.B. Vinylpyrrolidon, quaternierte Polyethylenimine und Polyvinylamine in Betracht.

[0028] Bei dem anionischen Schutzkolloid handelt es sich bevorzugt um ein Copolymer aus Acrylsäure, Acrylsäuremethylester und 2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure. Weiterhin geeignet sind folgende Verbindungen: Polyacrylsäure-Na-Salz, Polymaleinsäure-Na-Salz, die Na-Salze von Copolymeren der Acryl- und Maleinsäure, Phenolsulfonsäure-Formaldehyd-Kondensate, Naphthalinsulfonsäure-Formaldehyd-Kondensate, anionische Stärken.

[0029] Das anionische und das kationische Schutzkolloid wird üblicherweise in einer Gesamtmenge von 0,02 bis 6, bevorzugt 0,5 bis 3 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge an zur Herstellung des Melaminharzes eingesetztem Melamin und Formaldehyd, eingesetzt. Das Gewichtsverhältnis an anionischem zu kationischem Schutzkolloid beträgt üblicherweise 0,02 : 1 bis 50 : 1 bevorzugt 0,1 : 1 bis 10 : 1.

[0030] Die Melaminharzdispersionen werden im allgemeinen hergestellt, indem man

1. in Schritt 1 zunächst aus den Komponenten a) bis d) gegebenenfalls in Anwesenheit des anionischen und des kationischen Schutzkolloids zunächst eine wässrige Lösung eines Melaminharzes herstellt und bei einem pH-Wert von 7 bis 10, bevorzugt bei 7,2 bis 9 und einer Temperatur von 50 bis 140, bevorzugt 90 bis 120, besonders bevorzugt 60 bis 100°C weiter umsetzt, bis eine Trübung einsetzt, wobei man das anionische und des kationische Schutzkolloid spätestens beim Einsetzen der Trübung hinzufügt; und

2. die gemäß Schritt 1 hergestellte Melaminharzlösung bei einem pH-Wert von 7 bis 10, bevorzugt bei 7,2 bis 9 und einer Temperatur von 50 bis 140°C weiter umsetzt, bis sie in eine Dispersion übergegangen.

[0031] Zur Einstellung des pH-Wertes dienen im allgemeinen Brönstedt-Laugen oder Säuren, oder puffernde Substanzen wie z.B. Diethylethanolamin.

[0032] Die Umsetzung kann grundsätzlich nach den gleichen Methoden und in den gleichen Apparaten erfolgen, wie die Herstellung der allgemein bekannten Melaminharzlösungen.

[0033] Die Bildung einer dispersen Phase kann sehr einfach durch optische Beurteilung (Einsetzende Trübung) oder sehr viel exakter durch online-Trübungsmessung mittels einer faseroptischen Streulichtsonde bis zu einem bestimmten Trübungswert verfolgt werden.

[0034] Die Vermischung der in Schritt 1 gebildeten Reaktionsmischung mit den Schutzkolloiden ist unkritisch, der Einsatz von speziellen Rührorganen mit hoher Scherwirkung nicht erforderlich.

[0035] Nachdem das zunächst gelöste Melaminharz in eine Dispersion übergegangen ist, wird die Reaktion durch

Abkühlung auf Normaltemperatur beendet und ein pH-Wert von 9 bis 10 wird eingestellt.

[0036] Das Melaminharz, das in den Melaminharzdispersionen in dispergierter Form vorliegt, weist im allgemeinen eine Glasatemperatur von 0 bis 80, bevorzugt 20 bis 60°C und einen Energiegehalt von 20 bis 160 J/g (berechnet auf 100% Dispersion) auf.

[0037] Die Glasatemperatur und der Energiegehalt lassen sich auf einfache Weise mittels DSC-Messungen (DSC: Differential Scanning Calorimetry) ermitteln.

[0038] Wann der gewünschte Energiegehalt und die Glasatemperatur erreicht ist, läßt sich durch einen einfachen Vorversuch ermitteln, bei dem in Schritt 2 ca. alle 5 Minuten eine Probe entnommen wird und mittels DSC auf ihren Energiegehalt und ihre Glasatemperatur untersucht wird.

[0039] Die Elastifizierungsmittel können grundsätzlich in jeder Phase der Herstellung oder im Anschluß daran zugesetzt werden. Bevorzugt erfolgt sie im Falle der Alkohole und Harnstoffderivate zu Reaktionsbeginn, im Falle der Amide zu einem späteren Zeitpunkt. Zugabezeitpunkt und Reaktionsführung entscheiden über den Einbau der Elastifizierungsmittel in die Harzmatrix und beeinflussen durch die resultierende unterschiedliche Verteilung in der dispersen Phase oder dem Serum die Produkteigenschaften.

[0040] Was die Gründe für die Trübung und die Wirkung des Schutzkolloids betrifft, so wird folgendes vermutet:

[0041] Die Bildung einer dispersen Phase resultiert aus der zunehmenden Hydrophobierung der Aminoplastkomponente im Kondensationsverlauf. Die Zunahme des Hydrophob-Charakters der Aminoplastkomponente resultiert aus der Bildung übergeordneter Aggregate ohne Ausbildung kovalenter Bindungen zwischen den Methylolverbindungen und/oder der Erhöhung des Molekulargewichtes durch Bildung kovalenter Bindungen.

[0042] Der Beitrag, den beide Mechanismen zur Hydrophobierung liefern, bestimmt die Eigenschaften der Dispersion. Eine Unterscheidung beider Mechanismen ist durch Analyse der Produkte und der Zwischenstufen mittels quantitativer ¹³C-NMR-Spektroskopie und DSC möglich. Mit quantitativer ¹³C-NMR-Spektroskopie läßt sich das Verhältnis Methylen-, Methylenetherbrücken und Methylolgruppen bestimmen. Mit der DSC-Methode lassen sich die Glasübergangstemperatur und der Energiegehalt der Dispersion bestimmen und eine Aussage über den Kondensationsgrad treffen. Besonders gewünscht ist eine hoher Anteil an Methylolgruppen (> 40 mol% bezogen auf detektierte CH₂-Gruppen aus Formaldehyd), und eine definitionsgemäße Glasatemperatur und ein Energiegehalt. Geringere Energiegehalte liefern Dispersionen mit unzureichenden Eigenschaften.

[0043] Die Aggregation der sich abscheidenden Harzphase wird durch die verwendeten Schutzkolloide verhindert. Das kationische Schutzkolloid belegt die gebildete Grenzfläche und stabilisiert zunächst die Dispersion. Das anionische Schutzkolloid belegt nun seinerseits die kationische Grenzfläche was zur Umladung führt. Neben der so erreichten elektrostatischen Stabilisierung trägt überschüssiges anionisches Schutzkolloid über den Mechanismus der Verarmungsstabilisierung zur Stabilisierung der Dispersion bei. Ohne Zugabe des anionischen Schutzkolloides verdickt die Dispersion bei Lagerung und bildet dilatante Sedimente. Ohne kationisches Schutzkolloid werden lediglich grobteilige Dispersionen mit breiter Teilchengrößenverteilung (0,5 µm bis 500 µm) erhalten. Bevorzugt enthält die Reaktionsmischung solche Mengen an Wasser, daß der Feststoffgehalt der Reaktionsmischung 40 bis 70 Gew.-% beträgt. Da dies auch der bevorzugte Wert für die Melaminharzdispersion ist, erübrigt es sich dann, sie durch Zugabe von Wasser weiter zu verdünnen oder durch Destillation bei reduziertem Druck aufzukonzentrieren.

[0044] Die Viskosität der so hergestellten Melaminharzdispersionen liegt im allgemeinen bei 20 bis 300 mPas (bezogen auf eine Dispersion mit einem Feststoffgehalt von 50 %, gemessen bei 20°C).

[0045] Die Teilchengrößen betragen im Mittel von 0,05 µm bis 300 µm, bevorzugt 0,2 µm bis 5 µm.

[0046] Die Melaminharzdispersionen kommen im allgemeinen in Form von Zubereitungen, enthaltend

- die erfindungsgemäße Melaminharzdispersion

- gegebenenfalls 1 bis 200 Gew.%, bezogen auf die Gesamtmenge an Formaldehyd und Melamin in Form des Melaminharzes, eines ungehärteten Melaminharzes und/oder Harnstoffharzes in gelöster Form

- gegebenenfalls ein Verdicker oder Thixotropiermittel zur Anwendung.

[0047] Als Melamin- oder Harnstoffharzlösungen, mit denen die Melaminharzdispersionen in Form der Zubereitungen eingesetzt werden, eignen sich handelsübliche Produkte, wie sie für die Papierimprägnierung empfohlen werden.

[0048] Die Zubereitungen eignen sich als Imprägnierstoffe vor allem zur Herstellung von Melaminharz-Imprägnaten. Sie sind in analoger Weise einsetzbar, wie die für dieses Anwendungsgebiet marktüblichen Produkte auf Basis von Melaminharzen.

[0049] Zu deren Herstellung werden Papiere, sogenannte Tränkpapiere, z.B. Dekor- und Kernlagenpapiere (Natronkraftpapiere), mit den Melaminharzen imprägniert. Dabei kommen die Melaminharze in Form einer 40 bis 70 gew.-%igen wässrigen Lösung zur Anwendung, der üblicherweise ein Härter zugesetzt wird.

[0050] Als Härter kommen Brønstedt-Säuren wie organische Sulfon- und Carbonsäuren sowie deren Anhydride, z. B. Maleinsäure, Maleinsäureanhydrid und Ameisensäure, Ammoniumverbindungen, z.B. Ammoniumsulfat, Ammoniumsulfid, Ammoniumnitrat, Ethanolaminhydrochlorid, Dimethylethanolammoniumsulfid sowie Härterkombinationen wie Morphinol/p-Toluolsulfonsäure in Betracht.

[0051] Die Härter können in Mengen von 0,1 bis 2,5 Gew.-%, bezogen auf das wäßrige Tränkharz, zugegeben werden. Dem Fachmann ist bekannt, daß die Härterdosierung den jeweiligen anwendungstechnischen Erfordernissen angepaßt werden kann, wobei die Reaktivität der Tränkharz/Härter-Gemische z.B. über die Messung der Trübungszeiten und Gelierzeiten entsprechend eingestellt werden kann.

[0052] Den Imprägnierflotten können zusätzlich Hilfsmittel wie Netzmittel zugesetzt werden. Als Netzmittel eignen sich zum Beispiel ethoxylierte Fettalkohole oder Alkylphenoethoxylate, die in Mengen von 0,2 bis 0,6 Gew.-%, bezogen auf die Harzlösung, zugesetzt werden können.

[0053] Die Art und Weise, wie die Imprägnierflotten zu Melaminharz-Imprägnaten weiterverarbeitet werden und wie die Beschichtung der Holzwerkstoffe mit diesen Imprägnaten erfolgt, ist dem Fachmann bekannt.

[0054] Verfahren, wie die Imprägnierflotten zu Melaminharz-Imprägnaten, die aus mehreren übereinanderliegenden Papieren aufgebaut sind, z.B. sog. Hochdruck-Laminaten (HPL) und kontinuierlich hergestellten Laminaten (CPL) weiterverarbeitet werden können, sind beispielsweise in der DE-A-41-39-961 und der DE-A-42-40-982 beschrieben.

[0055] Die erfindungsgemäßen Zubereitungen können sowohl nach dem einstufigen als auch nach dem zweistufigen Verfahren verarbeitet werden. Beim einstufigen Verfahren ist das das Papier füllende Harz im Serum der Abmischung enthalten, die versiegelnde Oberfläche wird durch das Harz der dispersen Phase gebildet. Beim zweistufigen Imprägnierverfahren wird zunächst das Dekorpapier mit 50-100% Festharz (bezogen auf das Papiergewicht) gefüllt und nach optionaler Vortrocknung weiteres Harz durch Tauchen, Rakeln oder Streichen auf die Ober- und/oder Unterseite der Papierbahn aufgebracht. Zur Füllung der Papierbahn werden vorzugsweise billigere Harnstoff-Formaldehyd-Tränkharze oder Mischungen aus Harnstoff-Formaldehyd- und Melamin-Formaldehyd-Tränkhärzen eingesetzt. Die für die Produkteigenschaften maßgebliche Deckschicht besteht vorzugsweise aus reinem Melaminharz.

[0056] Die so hergestellten Filme oder Folien werden üblicherweise unter Druck und Temperaturen von $>120^{\circ}\text{C}$ selbstklebend auf Holzwerkstoffsubstrate verpresst oder auch mit Hilfe von Klebstoffen auf aufgeleimt.

[0057] Durch Aufpressen dieser Filme oder Folien auf Werkstoffe aus unterschiedlichen Materialien wie Holz, Kunststoffe, Faserverbundstoffe oder insbesondere Holzwerkstoffe, z.B. Sperrholz, Holzfasernplatten und insbesondere Spanplatten erhalten diese eine Oberfläche, die rißbeständig, glänzend und unempfindlich gegen Wasserdampf ist.

[0058] Einer der Hauptvorteile der erfindungsgemäßen Harzdispersionen liegt darin, daß das Melaminharz nicht hauptsächlich in Form kolloidaler Lösungen vorliegt und somit wesentliche Schwächen der vorbekannten Systeme wie geringe Lagerstabilität, begrenzte Wasserverdünnbarkeit und vorzeitige Verfilmung beim Trocknungsvorgang nicht aufweist.

Experimenteller Teil

A. Herstellung der Melaminharzdispersionen

Beispiel 1 (Dispersionssynthese):

[0059] In einem 5 l Reaktor wurden 1395 g (18,6 mol) 40 % wässriger Formaldehyd, 168 g Diethylenglykol und 1293 g Wasser vorgelegt und mit 25 % NaOH auf einen pH-Wert von 8,8 eingestellt. Nach Zugabe von 1512 g Melamin wurde auf 100°C erhitzt. Während des Erwärmens löste sich das Melamin auf. Sobald eine klare Lösung erreicht war gab man 369 g einer 7 % Stärkelösung (Hi-Cat 21370) zu, aktivierte die automatische pH-Steuerung und kondensierte bei konstant pH: 8,8 bis zu einem Trübungspunkt von 85°C . Durch Zugabe von 25 % HNO_3 wurde der pH-Wert auf einen Wert von pH: 7,6 eingestellt und die Reaktionslösung bei diesem pH-Wert und 100°C bis zum Auftreten einer ersten Trübung weiterkondensiert. Nun gab man 64,8 g einer 20% Lösung von Lupasol FF 4243 (Copolymer aus 20% Acrylsäure, 20 % Acrylsäuremethylester, 59 % 2-Acrylamido-2-methylpropan-sulfonsäure und 1 % Styrol) in Wasser zu, stellte den pH-Wert mit 25 % NaOH auf einen pH-Wert von 8,2 und rührte 3 h bei 95°C . Anschliessend stellte man auf pH: 9,0 und ließ unter Rühren auf Raumtemperatur abkühlen.

[0060] Die erhaltenen MF-Tränkharzdispersion hatte einen Festgehalt von 44 %, eine Viskosität bei 20°C von 100 mPas, war sedimentationsstabil und für mindestens 10 Wochen verarbeitbar.

Vergleichsbeispiel 2:

[0061] In einem 5l Reaktor wurden 1395 g (18,6 mol) 40% wässriger Formaldehyd, 168 g Diethylenglykol und 1293 g Wasser vorgelegt und mit 25 % NaOH auf einen pH-Wert von 8,8 eingestellt. Nach Zugabe von 1512 g Melamin wurde auf 100°C erhitzt. Während des Erwärmens löste sich das Melamin auf. Sobald eine klare Lösung erreicht war

wurde die automatische pH-Steuerung aktiviert und die Mischung bei konstant pH: 8,8 bis zu einem Trübungspunkt von 45°C weiterkondensiert. Anschließend stellte man auf pH: 9,0 und ließ unter Rühren auf Raumtemperatur abkühlen.

[0062] Das erhaltene Melaminharz hatte einen Festgehalt von 44 %, eine Viskosität bei 20°C von 60 und war für ca. 5 Wochen verarbeitbar.

Beispiel 3:

[0063] In einem 5l Reaktor wurden 1395 g (18,6 mol) 40 % wässriger Formaldehyd, 147 g Diethylenglykol und 708 g Wasser vorgelegt und mit 25 % NaOH auf einen pH-Wert von 8,8 eingestellt. Nach Zugabe von 1512 g Melamin wurde auf 100°C erhitzt. Während des Erwärmens löste sich das Melamin auf. Sobald eine klare Lösung erreicht war wurden 369 g einer 7 % Stärkelösung (Hi-Cat 21370) und 64,8 g einer 20 % Lösung von Lupasol FF 4243 in Wasser zugegeben, die automatische pH-Steuerung aktiviert und bei konstant pH: 8,8 bis zu einem Trübungspunkt von 85°C kondensiert. Durch Zugabe von 25 % HNO₃ wurde der pH-Wert auf einen Wert von pH: 7,6 eingestellt und die Reaktionslösung bei diesem pH-Wert und 98°C bis zum Auftreten einer ersten Trübung weiterkondensiert. Man stellte den pH-Wert mit 25% HNO₃ auf einen pH-Wert von 7,2 und rührte 3h bei 80°C. Anschließend stellte man auf pH: 9,0 und ließ unter Rühren auf Raumtemperatur abkühlen.

[0064] Die erhaltenen MF-Tränkhazdispersion hatte einen Festgehalt von 52%, eine Viskosität bei 20°C von 80 mPas, war sedimentationsstabil und für mindestens 10 Wochen verarbeitbar.

Beispiel 4:

[0065] In einem 5 l Reaktor wurden 1395 g (18,6 mol) 40% wässriger Formaldehyd, 168 g Diethylenglykol und 1293 g Wasser vorgelegt und mit 25 % NaOH auf einen pH-Wert von 8,8 eingestellt. Nach Zugabe von 1512 g Melamin wurde auf 100°C erhitzt. Während des Erwärmens löste sich das Melamin auf. Sobald eine klare Lösung erreicht war, gab man 369 g einer 7% Stärkelösung (Hi-Cat 21370) und 64,8 g einer 20 % Lösung von Lupasol FF 4243 in Wasser zu. Zu diesem Zeitpunkt betrug der durch DSC bestimmte Energieinhalt der Harzlösung 170 J/g Festharz. Man aktivierte die automatische pH-Steuerung und kondensierte bei konstant pH: 8,8 bis zu einem Trübungspunkt von 50°C. Der Energieinhalt lag unverändert bei ca. 170 J/g Festharz. Durch Zugabe von 25 % HNO₃ wurde der pH-Wert auf einen Wert von pH: 7,2 eingestellt und die Reaktionslösung auf 70°C abgekühlt. Nach kurzer Zeit trat Trübung auf. Die entstandene Dispersion wurde bei pH: 7,2 und 70°C für 4h weitergerührt. Nach 1h lag der Energieinhalt der Dispersion bei 130 J/g Festharz, nach 4h bei 83 J/g Festharz. Anschließend stellte man auf pH: 9,0 und ließ unter Rühren auf Raumtemperatur abkühlen.

[0066] Die erhaltenen MF-Tränkhazdispersion hatte einen Festgehalt von 44 %, eine Viskosität bei 20°C von 65 mPas, war sedimentationsstabil und für mindestens 10 Wochen verarbeitbar.

Beispiel 5 (Vergleichsbeispiel):

[0067] In einem 5l Reaktor wurden 1216 g (16,2 mol) 40% wässriger Formaldehyd, 147 g Diethylenglykol und 1127 g Wasser vorgelegt und mit 25 % NaOH auf einen pH-Wert von 8,8 eingestellt. Nach Zugabe von 1318 g Melamin (10,5 mol) wurde auf 100°C erhitzt. Während des Erwärmens löste sich das Melamin auf. Sobald eine klare Lösung erreicht war, gab man 322 g einer 7 % Stärkelösung (Hi-Cat 21370) und 56,5 g einer 20% Lösung von Lupasol FF 4243 in Wasser zu, aktivierte die automatische pH-Steuerung und kondensierte bei konstant pH: 8,8 bis zu einem Trübungspunkt von 85°C. Durch Zugabe von 25 % HNO₃ wurde der pH-Wert auf einen Wert von pH: 7,6 eingestellt und die Reaktionslösung bei diesem pH-Wert und 98°C bis zum Auftreten einer ersten Trübung weiterkondensiert. Man stellte den pH-Wert mit 25 % HNO₃ auf einen pH-Wert von 7,2 und rührte 6 h bei 95°C. Anschließend stellte man auf pH: 9,0 und ließ unter Rühren auf Raumtemperatur abkühlen.

[0068] Die erhaltenen MF-Tränkhazdispersion hatte einen Festgehalt von 43% eine Viskosität bei 20°C von 60 mPas und war sedimentationsstabil.

Beispiel 6 (Vergleichsbeispiel):

[0069] In einem 5l Reaktor wurden 1479 g (19,7 mol) 40 % wässriger Formaldehyd, 148 g Diethylenglykol und 982 g Wasser vorgelegt und mit 25 % NaOH auf einen pH-Wert von 8,8 eingestellt. Nach Zugabe von 1603 g (12,7 mol) Melamin wurde auf 100°C erhitzt. Während des Erwärmens löste sich das Melamin auf. Sobald eine klare Lösung entstanden war, wurde die automatische pH-Steuerung aktiviert und die Mischung bei konstant pH: 8,8 bis zu einem Trübungspunkt von 46°C weiterkondensiert. Anschließend stellte man auf pH: 10,0 und ließ unter Rühren auf Raumtemperatur abkühlen.

EP 1 099 726 A2

[0070] Das erhaltene Melaminharz hatte einen Festgehalt von 54 %, eine Viskosität bei 20°C von 40mPas und war für ca. 5 Wochen verarbeitbar.

Beispiel 7 (Vergleichsbeispiel nach Bsp. 4 der WO 97/07152)

[0071] Zunächst wurde ein Melaminharz aus 370 g wässrigem Formaldehyd (40 %), 320 g Wasser und 400 g Melamin bei konstant pH: 8,8 und 98°C bis zu einem Trübungspunkt von 42°C kondensiert. Das Produkt hat einen Feststoffgehalt von 49,8 % und ist ca. 4 Wochen lagerstabil.

[0072] Zu 1 kg dieses Harzes gibt man eine Mischung aus 1 kg Wasser und 7,2 g Avicel, die zuvor ca. 15 min bei hoher Scherung gerührt wurde und erhitzt auf 100°C. Es stellt sich ein pH-Wert von pH: 8,2 ein. Nach ca. 2,5 h tritt Trübung auf, nach acht Stunden wird abgekühlt.

[0073] Die erhaltene Mischung enthält Partikel in einer Größe von 2 µm bis 60 µm. Das Maximum liegt bei 25 µm. Die Mischung hat eine Viskosität von 140 mPas und einen Feststoffgehalt von 23,5 %.

[0074] Derartige Produkte sind schon alleine aufgrund ihres geringen Festgehaltes als Tränkhharz ungeeignet. Der notwendige Harzauftrag läßt sich nur durch mehrmaliges imprägnieren und trocknen erzielen. Festgehalte über 40% sind mit diesem Verfahren aufgrund der stark ansteigenden Viskosität nicht erreichbar. Zudem zeigt die Erfahrung, daß Partikelgrößen über 20 µm zu unzureichenden Oberflächenqualitäten führen. Sie können bestenfalls in geringer Menge zu handelsüblichen Tränkhharzen zugemischt werden.

Imprägnierung:

[0075] DekorPapier mit einem Flächengewicht von 80 g/m² wird mit Melamintränkhharz KMT 787fl. (BASF AG) vorimprägniert (70 % Harzauftrag bezogen auf das Papiergewicht). Die Versuchsharze werden auf das vorimprägnierte Papier (schwarz und weiß) aufgerakelt und die so erhaltenen Filme auf eine Restfeuchte von 6-7 % getrocknet.

[0076] Anschließend werden die Filme auf eine handelsübliche 19 mm-Spanplatte gelegt und in einer Beschichtungs-
presse bei

20 bar/190°C/35 sec verpresst.

[0077] Kennzahlen der Harze:

Tabelle 1

	Beispiel 3	Beispiel 4	Vergleich 5	Vergleich 6
Festgehalt (2h, 120°C)	52 %	44 %	43 %	54 %
Viskosität (20°C)	80 mPas	65 mPas	60 mPas	40 mPas
Mittlere Teilchengröße (µm)	0,8 µm	0,7 µm	0,9 µm	-
Glastemperatur (°C)	50°C	65°C	110°C	-
Energiegehalt lt. DSC (J/g Feststoff)	83 J/g	75 J/g	45 J/g	160 J/g

[0078] Die Ergebnisse der anwendungstechnischen Prüfung der so hergestellten beschichteten Spanplatten können Tabelle 2 und 3 entnommen werden.

Tabelle 2

Harz	Vergleich 2	KMT 787fl.	Beispiel 1	Beispiel 2
Härter (H 529, BASF)	0,35	0,35	0,35	0,35
Harzauftrag	55 %	55 %	55 %	55 %
Nachimprägnierstufe				
Harzauftrag gesamt	125 %	125 %	125 %	125 %
Härtung	3	3	1-2	1-2
Glanz	20	24	105	81
Geschlossenheit	3-4	3-4	1	1

EP 1 099 726 A2

Tabelle 2 (fortgesetzt)

Harz	Vergleich 2	KMT 787fl.	Beispiel 1	Beispiel 2
Risse	1	0	0	0
Wasserdampf (Glanzverlust)	45 %	38 %	5 %	0 %
Kratzfestigkeit (N)	1,4	1,4	1,6	1,6
Vergilbung	3 3	3	3	3
Schwarzgrad	0,61	0,55	0,61	0,59

Tabelle 3

Harz	KMT 787fl.	Beispiel 3	Beispiel 4	Vergleich 5	Vergleich 6
Härter (H 529, BASF)	0,32	0,3	0,3	0,3	0,3
Harzauftrag Nachimprägnierstufe	42 %	45 %	47 %	44 %	43 %
Harzauftrag gesamt	112%	115%	117 %	114	113 %
Härtung	2	2	1-2	2-3	2-3
Glanz	20	84	86	69	21
Geschlossenheit	3-4	2	2	5	5-6
Risse	0	0	0	0	0
Schwarzgrad	0,58	0,55	0,57	1,1 - 3	0,68

[0079] Vorschriften für die Anwendungstechnische Prüfung der beschichteten Spanplatten und der DSC-Messungen

Vergilbung

[0080] Um das Maß der thermischen Belastbarkeit des Harzes zu ermitteln wird die Vergilbung der Oberfläche mit einem heizbaren Stempel unter Druck bestimmt. Der Stempel des Testgeräts wird bei 225°C mit 5 N/mm² auf die zu prüfende Oberfläche gedrückt. Der Grad der Vergilbung wird in einer Skala von 0-6 eingestuft.

Beurteilung:

[0081]

- 0 = keine Vergilbung
- 1 = sehr leichte Vergilbung
- 2 = sichtbare Verfärbung
- 3 = mäßig starke Verfärbung
- 4 = starke Braunfärbung
- 5 = sehr starke Braunfärbung
- 6 = dunkelbraune Fläche

Kratzfestigkeit

[0082] Das Verhalten der Oberfläche gegen Kratzbeanspruchung wird mit einem Ritzprüfgerät der Fa. Erichsen gemäß der in EN 438 beschriebenen Methode geprüft.

Härtung

[0083] Die Güte der Härtung wird durch 16-stündige Einwirkung einer 0,2 n Salzsäure, die mit 0,004 Gew.-% Rho-

damin B-Lösung angefärbt ist, auf die beschichtete Spanplatte ermittelt. Bei guter Härtung wird die Oberfläche nicht durch die Säure angegriffen. Die Stärke des Angriffs läßt sich anhand der Stärke der Rotfärbung beurteilen.

Beurteilung:

[0084]

- 0 = kein Angriff
- 1 = schwache Rosafärbung
- 2 = deutliche Rotfärbung
- 3 = starke Rotfärbung
- 4 = starke Rotfärbung mit leichter Oberflächenquellung
- 5 = starke Rotfärbung mit starker Oberflächenquellung
- 6 = zerstörte Oberfläche

Glanz

[0085] Die Glanzmessung erfolgt nach DIN 67 580 durch Reflexionsmessung eines Lichtstrahls im Einfallswinkel von 20°. Der Glanz ist umso besser, je höher der in % angegebene Anteil des reflektierten Lichtes ist.

Geschlossenheit

[0086] Die Geschlossenheit oder Porigkeit der beschichteten Spanplattenoberfläche dient zur Beurteilung der Schmutzempfindlichkeit. Die zu prüfende Oberfläche wird mit schwarzer Schuhcreme eingerieben und anschließend mit einem Lappen wieder gereinigt. Die in den Poren verbleibende Schuhcreme ermöglicht eine Beurteilung der Geschlossenheit der Oberflächen.

[0087] Die Beurteilung der Oberflächengeschlossenheit erfolgt in folgenden Stufen:

- 0 = porenfrei
- 1 = vereinzelte Poren
- 2 = wenige Poren
- 3 = häufige Poren
- 4 = viele offene Stellen
- 5 = sehr viele offene Stellen
- 6 = keine Geschlossenheit.

Rißbeständigkeit

[0088] Die Rißbeständigkeit einer Oberfläche wird nach DIN 53 799 bestimmt. Die beschichtete Spanplatte wird über einer Zeit von 24 h bei 70°C im Umlufttrockenschrank gelagert. Durch den Trocknungsprozeß treten Schrumpfspannungen auf, die in den Oberflächen zu einer Rißbildung führen. Eine Verschärfung des Tests kann durch Erhöhung der Trocknungstemperatur oder durch Anbohren der Oberfläche (Kerbwirkung) erreicht werden. Die Beurteilung der Rißbildung erfolgt nach folgender Skala:

- 0 = keine Risse
- 1 = vereinzelte kleine Risse
- 2 = wenige Risse
- 3 = mäßige Risse
- 4 = häufige Risse
- 5 = viele Risse
- 6 = totale Rißbildung.

Schwarzgrad

[0089] Die Schwarzgradmessung erfolgt nach D 3265 mit einem Tint Tester 527 mit Helligkeitsmeßkopf Tint Sensor. Der Meßbereich umfaßt 0-99,99 Helligkeitseinheiten, wobei Null als niedrigste Helligkeitsstufe (absolut schwarz) gilt. Bei Werten >0,8 ist bereits eine deutliche Vergrauung erkennbar.

[0090] Nach Eichung des Gerätes mit einem Standard wird der Prüfkörper dreimal vermessen und der Mittelwert als

Schwarzgrad angegeben.

DSC-Messungen

- 5 [0091] Die DSC (DSC: Differential Scanning Calorimetry) Messungen wurden durchgeführt mit einem DSC 912 + TA2000 der Firma TA Instruments. Es wurden Stahl-Hochdrucktiegel mit vergoldeten Kupferdichtungen (Maximaldruck 150 bar, Masse ca. 630 mg) von Fa. Perkin Elmer verwendet. Die Probeneinwaage lag typischerweise bei 20 - 25 mg. Die Temperaturkalibrierung des DSC-Gerätes erfolgte mit Wasser und Zinn, für die Enthalpiekalibrierung wurde Indium verwendet. Die Probe wurde bei Raumtemperatur eingebaut, dann zunächst auf - 20°C abgekühlt, danach erfolgte
10 der 1. aufheizende Lauf mit einer Heizrate von 10 K/min bis 250°C. Die DSC-Kurven zeigen bei niedrigen Temperaturen zunächst einen Glasübergang gefolgt von einem ausgeprägten exothermen Wärmeflußpeak. Die Glas-temperatur wurde als midpoint Glas-temperatur nach DIN 53 765 ausgewertet. Von dem exothermen Peak wurde unter Verwendung einer linearen Basislinie die Reaktionsenthalpie durch Integration der Gesamtfläche zwischen DSC-Kurve und Basis-
15 linie bestimmt. Daraus wurde mit dem bekannten Feststoffanteil die auf diesen bezogene Enthalpie berechnet. Desweiteren wurde die Temperatur T_{Rmax} des exothermen Peaks bestimmt, bei welchem der maximale Wärmefluß auftritt sowie dessen extrapolierte Onset-Temperatur.

Patentansprüche

- 20 1. Wässrige Melaminharzdispersionen enthaltend als diskontinuierliche Phase ein Melaminharz, welches mit einer Kombination aus einem kationischen Schutzkolloid und einem anionischen Schutzkolloid stabilisiert ist.
- 25 2. Wässrige Melaminharzdispersionen nach Anspruch 1, wobei das Melaminharz aufgebaut ist aus
- 30 a) Melamin
b) pro Mol Melamin 1,3 bis 3,0 mol Formaldehyd
c) gegebenenfalls pro Mol Melamin bis 0,5 mol Harnstoff und
d) gegebenenfalls pro Mol Melamin 0,01 bis 0,3 mol einer sonstigen Verbindung, die fähig ist, mit Formaldehyd
in einer Polykondensationsreaktion zu reagieren und
e) gegebenenfalls 1 bis 50 Gew.-%, bezogen auf das Melamin, eines Elastifizierungsmittels.
- 35 3. Wässrige Melaminharzdispersionen nach Anspruch 1 oder 2, wobei das anionische und das kationische Schutzkolloid in einer Gesamtmenge von 0,02 bis 6 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge an zur Herstellung des Melaminharzes eingesetztem Melamin und Formaldehyd, eingesetzt wird.
- 40 4. Wässrige Melaminharzdispersionen nach den Ansprüchen 1 bis 3, wobei das Gewichtsverhältnis an anionischem zu kationischem Schutzkolloid 0,02 : 1 bis 50 : 1 beträgt.
- 45 5. Wässrige Melaminharzdispersionen nach den Ansprüchen 1 bis 4, wobei es sich bei dem kationischen Schutzkolloid um kationische Stärke handelt.
6. Wässrige Melaminharzdispersionen nach den Ansprüchen 1 bis 5, wobei es sich bei dem anionischen Schutzkolloid um ein Copolymer aus Acrylsäure, Acrylsäuremethylester und 2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure handelt.
- 50 7. Wässrige Melaminharzdispersionen nach den Ansprüchen 1 bis 6, wobei das Melaminharz eine Glas-temperatur von 0 bis 80°C und einen Energiegehalt von 20 bis 160 J/g (berechnet auf 100 % Dispersion) aufweist.
8. Wässrige Melaminharzdispersionen nach den Ansprüchen 1 bis 7, wobei, das Melaminharz in Form von Teilchen mit einer mittleren Teilchengröße von 0,05 bis 30 µm vorliegt.
- 55 9. Wässrige Melaminharzdispersionen nach den Ansprüchen 1 bis 8, wobei, die Halbwertsbreite der Melaminharzteilchen 10 % bis 180 % der mittleren Teilchengröße beträgt.
10. Wässrige Melaminharzdispersionen nach den Ansprüchen 1 bis 9, wobei, enthaltend ein Elastifizierungsmittel.
11. Wässrige Melaminharzdispersionen nach Anspruch 10, wobei es sich bei dem Elastifizierungsmittel um ein- oder

mehrwertige Alkohole, Aminoalkohole, Amide und Lactame, Ethanolamide, wobei die vorgenannten Elastifizierungsmittel auch in ethoxylierter Form eingesetzt werden können, 2-(5-Hydroxy-3-oxapentylamin)-1,3,5-triazin, 2,4-Di-(5-Hydroxy-3-oxapentylamin)-1,3,5-triazin, 2,4,6-Tris-(5-Hydroxy-3-oxapentylamin)-1,3,5-triazin sowie ferner um ethoxyliertes Melamin handelt.

5

12. Verfahren zur Herstellung der Melaminharzdispersionen, wobei man

10

1. in Schritt 1 zunächst aus den Komponenten a) bis d) gegebenenfalls in Anwesenheit des anionischen und des kationischen Schutzkolloids zunächst eine wässrige Lösung eines Melaminharzes herstellt und bei einem pH-Wert von 7 bis 10 und einer Temperatur von 50 bis 140°C weiter umsetzt, bis eine Trübung einsetzt, wobei man das anionische und des kationische Schutzkolloid spätestens beim Einsetzen der Trübung hinzufügt; und

15

2. die gemäß Schritt 1 hergestellte Melaminharzlösung bei einem pH-Wert von 7 bis 10 und einer Temperatur von 50 bis 140°C weiter umsetzt, bis sie in eine Dispersion übergegangen ist.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß man das Elastifizierungsmittel der Reaktionsmischung oder dem Melaminharz zu einem beliebigen Zeitpunkt zusetzt.

20

14. Zubereitung, enthaltend

- eine wässrige Dispersion gemäß den Ansprüchen 1 bis 12
- gegebenenfalls 1 bis 200 Gew.%, bezogen auf die Gesamtmenge an Formaldehyd und Melamin in Form des Melaminharzes, ein ungehärtetes Melaminharz und/oder Harnstoffharz in gelöster Form
- gegebenenfalls ein Verdicker oder Thixotropiermittel.

25

15. Verfahren zur Herstellung einer Folie, indem man

30

- ein gegebenenfalls mit einem üblichen Melaminharz oder Harnstoffharz vorimprägniertes Dekorpapier mit der Zubereitung gemäß Anspruch 14 beschichtet; und
- das beschichtete gegebenenfalls vorbereitete Dekorpapier trocknet.

16. Folien, hergestellt nach Anspruch 15.

35

17. Verfahren zum Beschichten von Holzwerkstoffen, indem man die Folien gemäß Anspruch 16 auf die Oberflächen der Holzwerkstoffe klebt oder unter Anwendung von Druck oder Temperatur aufpreßt.


18. Beschichtete Holzwerkstoffe erhältlich nach Anspruch 17.

40

45

50

55



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 1 099 726 A3**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(88) Veröffentlichungstag A3:
05.09.2001 Patentblatt 2001/36

(51) Int Cl.7: **C08L 61/28**, C08G 12/32,
C09D 161/28

(43) Veröffentlichungstag A2:
16.05.2001 Patentblatt 2001/20

(21) Anmeldenummer: 00122572.1

(22) Anmeldetag: 17.10.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 11.11.1999 DE 19954189

(71) Anmelder: **BASF AKTIENGESELLSCHAFT**
67056 Ludwigshafen (DE)

(72) Erfinder:
• **Biedermann, Norbert, Dr.**
67251 Freinsheim (DE)

- **Scherr, Günter, Dr.**
67065 Ludwigshafen (DE)
- **Jäckh, Christof, Dr.**
69120 Heidelberg (DE)
- **Decher, Jakob**
67240 Bobenheim-Roxheim (DE)
- **Andre, Valerie, Dr.**
67550 Worms (DE)
- **Schnurr, Werner, Dr.**
67273 Herxheim am Berg (DE)
- **Hennig, Ingolf, Dr.**
68809 Neulussheim (DE)

(54) **Melaminharzdispersionen**

(57) Wässrige Melaminharzdispersionen enthal-
tend als diskontinuierliche Phase ein Melaminharz, wel-

ches mit einer Kombination aus einem kationischen
Schutzkolloid und einem anionischen Schutzkolloid sta-
bilisiert ist.

EP 1 099 726 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 00 12 2572

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	DE 37 41 282 A (CASSELLA AG) 15. Juni 1989 (1989-06-15) * Anspruch 5 * * Seite 3, Zeile 59 - Zeile 66 *	1-5	C08L61/28 C08G12/32 C09D161/28
A	EP 0 733 686 A (HOECHST AG) 25. September 1996 (1996-09-25) * Beispiel A * * Seite 3, Zeile 25 - Zeile 54 *	1-18	
A	EP 0 443 428 A (HONEN CORP) 28. August 1991 (1991-08-28) * Spalte 4, Zeile 24 - Zeile 51 *	1-18	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			C08G C09D C08J C08L
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 11. Juli 2001	Prüfer Paalman, R
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichttechnische Offenbarung P : Zwischenliteratur			

EPO FORM 1653 (03.02.92) (P.04/03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 00 12 2572

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

11-07-2001

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 3741282 A	15-06-1989	BR 8807832 A	23-10-1990
		WO 8905376 A	15-06-1989
		EP 0393105 A	24-10-1990
		ES 2012576 A	01-04-1990
		JP 3503787 T	22-08-1991
		PT 89146 A	29-12-1989
EP 0733686 A	25-09-1996	DE 19510520 A	26-09-1996
		JP 8269299 A	15-10-1996
EP 0443428 A	28-08-1991	JP 2539690 B	02-10-1996
		JP 3239713 A	25-10-1991
		US 5246616 A	21-09-1993

EPO FORM P0481

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

THIS PAGE BLANK (USPTO)